

Vorläufig

Graspapier, Frischfaserzellstoff und bis zu 50% Grasanteil. Beidseitig gestrichen.
Grass paper, fresh fiber pulp and up to 50% grass share. Both sides coated.

Gültig ab: / Issued: 10.2017

	Einheit Unit	Norm Standard	Toleranz Tolerance	Zielwert Target value								
				85	95	110	130	150	205	250	275	300
Flächengewicht / Grammage	g/m ²	ISO 536	± 5%	85	95	110	130	150	205	250	275	300
Dicke / Caliper	µm	ISO 534	± 5%	130	150	170	210	220	330	365	390	415
Volumen / Bulk	cm ³ /g	ISO 534		1,5	1,6	1,5	1,6	1,5	1,6	1,5	1,4	1,4
Berst Index / Burst Index	kPam ² /g	ISO 2758		1,9	2,0	1,8	1,6	1,7	1,6	1,3	1,3	1,4
SCT-quer / SCT cd	kN/m	DIN 54518		0,9	1,4	1,6	1,7	2,0	2,5	3,0	3,4	3,6
Cobb	g/m ² 60s	ISO 535	< 45	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Biegesteifigkeit / Stiffness	mNm	DIN 53121	± 15%	1,1	1,6	1,7	2,7	4,0	7,5	12,0	16,0	18,0
MD/CD L&W 5°/50 mm				0,4	1,1	1,3	1,6	2,0	3,5	6,0	7,0	8,0
Feuchte / Moisture	%	ISO 287	± 1%	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Das Papier lässt sich in der Kategorie "Verpackungen" als uneingeschränkt rezyklierbar einstufen. (PTS-RH 021/97)
This paper can be classified in the category „Packaging“ as absolutely recyclable. (PTS-RH 021/97)

Testklima 23°C / 50% RH (entsprechend ISO 187).
Bei allen Werten handelt es sich um Zielwerte, einzelne Werte können in der industrieeüblichen Streuung nach oben oder unten abweichen.
Änderungen vorbehalten.

Test climate 23°C / 50% RH (according ISO 187).
All data are target values, single measurements may vary in industrial ranges.
Subject to change.